

**TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA**

kod EAN: 5907588400893 nr art.: 004013 rodzaj. 3mm/55m
kod EAN: 5907588400916 nr art.: 0040131 rodzaj. 6mm/55m
kod EAN: 5907588400923 nr art.: 0040132 rodzaj. 9mm/55m
kod EAN: 5907588400930 nr art.: 0040133 rodzaj. 12mm/55m

+ WŁAŚCIWOŚCI

Taśma doskonale nadająca się do pomocy w pracach lakierniczych przy malowaniu różnych kształtów owalnych, odcinaniu elementów, itp. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia. Odporna na rozpuszczalniki.

••• KOLOR

● zielony

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Taśma przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona. Nakładając taśmę należy stosować maksymalny docisk w celu zapewnienia odpowiedniej siły przylegania.

⊕ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

| | |
|---|---|
| Nośnik: | stabilizowany termicznie, folia bez kadmu |
| Grubość: | 0,10 mm |
| Grubość całkowita: | 0,13 mm |
| Baza środka samoprzylepnego: | modyfikowany kauczuk |
| Odporność na zdzieranie: | 5,0 N/25 mm |
| Odporność na siłę rozciągającą: | 60 N/25 mm |
| Wydłużenie (granica plastyczności): | 150% |
| Odporność termiczna: | od -30 do +130°C |
| Odporność na oddziaływanie promieni UV: | ograniczona |
| Odporność na warunki atmosferyczne: | ograniczona |
| Średnica rdzenia: | 76 mm |



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi czy zwiększonej wilgotności powietrza. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Taśma lakiernicza przechowywana w suchym miejscu w temperaturze 18°C i wilgotności względnej 55% zachowuje swe właściwości przez 12 miesięcy.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.