



LAKIER BEZBARWNY MS 2:1



kod EAN: 5907588409063 nr: 001660

kod EAN: 5907588409070 nr: 001661 utwardzacz standard

kod EAN: 5907588410106 nr: 0016611 utwardzacz FAST

+ WŁAŚCIWOŚCI

Lakier bezbarwny klasy MS (Medium Solid). Posiada bardzo dobrą rozlewność oraz zapewnia wysoki połysk. Dzięki użyciu nowoczesnych żywic uzyskana powłoka jest odporna na zarysowania, UV oraz czynniki atmosferyczne. Nie wymaga użycia rozcieńczalnika podczas aplikacji.







• KOLOR

bezbarwny

= PODŁOŻA

Lakier może być aplikowany na wszystkie bazy wodne i rozcieńczalnikowe.

↓ APLIKACJA

	Mieszanie:	objętościowo	wagowo		
	lakier utwardzacz STANDARD utwardzacz FAST	2 1 1	100g 52g 48,5g		
	Czas wyływu: DIN 4 20°C 15 - 17 s				
	Czas życia mieszanki utwardzacz STANDARD 20°C 4 h	utwardzacz FAST 20°C 3,5 h			
	Dysza 1,2 - 1,3 mm Ciśnienie 1,2 - 2,5 bar Liczba warstw 2				
	Czas odparowania 5 - 10 min				
		20°C	60°C		
	Pyłosuchy Twardość użytkowa Twardość całkowita	STANDARD 30 min 12 h 36 h	FAST 20 min 9 h 28 h	STANDARD 5 min 30 min + 2h/20°C 30 min + 24h/20°C	FAST 5 min 20 min + 2h/20°C 20 min + 24h/20°C



Fale krótkie
max 90°C
8 - 12 min



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty podanej na opakowaniu



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.