

KARTA TECHNICZNA

SMAR CERAMICZNY

kod EAN: 5907588412063 nr art.: 001064 tubka 40g

kod EAN: 5907588412087 nr art.: 001065 słoik 500g



+ WŁAŚCIWOŚCI


Specjalistyczny smar przeznaczony do zabezpieczania połączeń narażonych na wysokie temperatury, ciśnienie oraz agresywne czynniki zewnętrzne. Odporny na temperatury sięgające do 1400°C, zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją, zatarciem i zapiekaniem.

Tworzy trwałą warstwę smarną o wysokiej przyczepności, która skutecznie redukuje tarcie, zużycie oraz eliminuje zjawisko skrzypienia i pisków. Przeznaczona do smarowania śrub, połączeń gwintowanych, powierzchni ślizgowych oraz elementów wykonanych ze stali, stopów szlachetnych, miedzi i aluminium.

Rekomendowana do zastosowań motoryzacyjnych, w szczególności przy montażu układów hamulcowych z systemami ABS i ESP, a także w przemyśle. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest łatwość demontażu elementów po długim okresie eksploatacji.

Specyfikacja: DIN 51502: KPF2U-30, ISO 6743/9: ISO L-XCGHB2

• KOLOR



biały

☰ ZASTOSOWANIE

- mechanika pojazdowa, przemysł ciężki, budownictwo oraz rolnictwo
- układ hamulcowy (zaciski, tłoczki, prowadnice), układ wydechowy, śruby kolektorów i głowic, a także do montażu kół, zwłaszcza w przypadku felg aluminiowych
- świece zapłonowe i żarowe oraz sondy lambda

⚙ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:	smar plastyczny
Temperatura stosowania:	-20°C – +60°C
Temperatura pracy smaru:	-30°C – +1400°C
Klasa NLGI:	2
Temperatura kroplenia:	nietopliwy
Typ zagęszczacza:	bentonit
Lepkość oleju bazowego:	500 mm ² /s
Działanie korodujące na płytce z miedzi 24h/ 100°C:	1 stopień korozji (PN-EN ISO 2160:2004)

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.